

Desmopan 2790A DPS 045

200 品级系列, 酯类 / 邵氏硬度 A 90 - 94

Extrusion grade; Grade for calendering; does not contain any anti-hydrolysis agent; Beads; Application; Textile coating

性能	测试条件	单位	标准	数值	
				drying	annealed - according to specifications
机械性能					
C 邵氏硬度 A	1s	-	DIN ISO 7619-1		92
C 最终拉伸强度	200 mm/min	MPa	DIN 53504		40
C 断裂应变	200 mm/min	%	DIN 53504		560
C 10% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		3.6
C 50% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		8.1
C 100% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		9.8
C 300% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		19.1
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method A		58
C 压缩率	72 h; 23 ° C	%	DIN ISO 815-1		26
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method C		40
C 耐磨性		mm ³	ISO 4649 method A		21
C 回弹力		%	ISO 4662		30
C 撕裂强度	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1		93
热性质					
C 拉伸储能模量	-20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		1100
C 拉伸储能模量	20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		94
C 拉伸储能模量	60 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		39
其他性能 (23 ° C)					
C 密度		kg/m ³	ISO 1183-1		1213
注塑条件					
C 注塑-熔体温度		°C	-	210 - 230	
C 注塑-模具温度		°C	-		20
C 挤出-熔体温度		°C	-	190 - 210	
C Maximum drying temperature		°C	-		80

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则



Desmopan 2790A DPS 045

声明

Covestro AG
Business Unit Polyurethanes
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Germany
www.TPU.covestro.com
www.covestro.com
