

Desmopan 487 DPS 062

400 品级系列, 酯类 / 邵氏硬度 A 85 - 89

injection molding grade; easy flowing; high scratch and wear resistance; low blooming; automotive interior applications

性能	测试条件	单位	标准	数值		
				drying	annealed	-
机械性能						
C 邵氏硬度 A	1s	-	DIN ISO 7619-1		86	
C 邵氏硬度 D	1s	-	DIN ISO 7619-1		34	
C 最终拉伸强度	200 mm/min	MPa	DIN 53504		35	
C 断裂应变	200 mm/min	%	DIN 53504		460	
C 10% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		1.7	
C 50% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		4.7	
C 100% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		6.5	
C 300% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		20	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method A		35	
C 压缩率	72 h; 23 ° C	%	DIN ISO 815-1		13	
C 耐磨性		mm ³	ISO 4649 method A		20	
C 回弹力		%	ISO 4662		45	
C 撕裂强度	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1		70	
热性质						
C 拉伸储能模量	-20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		220	
C 拉伸储能模量	20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		60	
C 拉伸储能模量	60 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		46	
其他性能 (23 ° C)						
C 密度		kg/m ³	ISO 1183-1			1210
注塑条件						
C 注塑-熔体温度		°C	-	230 - 240		
C 注塑-模具温度		°C	-		20 - 40	
C Maximum drying temperature		°C	-			80

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则



Desmopan 487 DPS 062

声明

Covestro AG
Business Unit Polyurethanes
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Germany
www.TPU.covestro.com
www.covestro.com
