Data Sheet

Date Prepared:

RANDOM PP R150L

YUPLENE R150L은 인플레이션 프로필렌필름 (IPP) 제조용으로 만들어진 랜덤폴리프로필렌으로서 반연질포장 필름용으로 사용됩니다. YUPLENE R150L은 기계적,광학적 성질이 우수하며 블로킹이 방지되어 개구성이 우수합니다.유프렌 R150L의 가공균일도와 가공성은 탁월합니다.

YUPLENE R150L은 모든 음식물 접촉에 대한 FDA 규정21 CFR177.1520 을 만족합니다.

용도 및 적용사례

필름 / 인플레이션 프로필렌 필름(IPP)

규격

	규격	단위	시험방법
밀도	0.905	g/cm^3	ASTM D1505
용융지수	8.0	g/10min	ASTM D1238

물리적 특성

	측정값	단위	시험방법
필름두께	30	μm	SK Method
연화점(Vicat)	130	°C	ASTM D1525
인장항복강도	270	kg/cm^2	ASTM D638
파단신율	650	%	ASTM D638
광택율	85	%	ASTM D2457
열변형온도	80	°C	ASTM D648

상기 물성치는 대표치임.

Head Office 99 Seorin-dong, Jongno-gu, Seoul 110-110, Korea
Tel. 82-2-2121-5114 Fax. 82-2-2121-7001

SK Institute of Technology 140-1 Woncheon-dong, Yuseong-gu, Taejeon, Korea
Tel. 82-42-866-7624 Fax. 82-42-866-7603

Online www.skglobalchemical.com
www.skchem.com

ISO 9001 Certified