

RANDOM PP R151A

용도
필름 / IPP용

특성
고투명, 고충격, 개구성, 슬립성

Specification

	측정값	단위	시험방법
용융지수	7.0	g/10min	ASTM D1238
IZOD 충격강도(Notched, 23°C)	8.0	kg·cm/cm	ASTM D256
연화점(Vicat)	131	°C	ASTM D1525
인장항복강도	260	kg/cm ²	ASTM D638
파단신율	>500	%	ASTM D638
굴곡탄성율	10000	kg/cm ²	ASTM D790
표면경도(Rockwell)	80	R Scale	ASTM D785
열변형온도	80	°C	ASTM D648
가열시 노화시간	360	hr	ASTM D3012