

RANDOM PP R362Y

YUPLENE R362Y는 사출성형용으로 만들어진 랜덤 폴리프로필렌입니다. YUPLENE R362Y는 투명도가 특히 매우 우수하고 냄새 문제가 없으며 내충격성, 또한 아주 우수한 제품으로서 식품포장, 밀폐용기, 일회용 주사기 및 다양한 가정용품 등으로 사용될 수 있습니다. YUPLENE R362Y는 모든 음식물 접촉에 대한 FDA 규정 21 CFR 177.1520을 만족합니다.

용도

사출성형 / 고투명 용기, 식품용기, 가정용품

특성

초고투명, 내충격성, 강성, 내열성

Specification

	측정값	단위	시험방법
용융지수	14.0	g/10min	ASTM D1238
연화점(Vicat)	135	°C	ASTM D1525
인장항복강도	310	kg/cm ²	ASTM D638
파단신율	>500	%	ASTM D638
Izod 충격강도(Notched, 23°C)	6.5	kg·cm/cm	ASTM D256
탁도	5.0	%	ASTM D1003
굴곡탄성율	11100	kg/cm ²	ASTM D790
표면경도 (Rockwell)	87	R Scale	ASTM D785
열변형온도	95	°C	ASTM D648
가열시 노화시간 (Air at 130°C)	360	hr	ASTM D3012

상기 물성치는 대표치임.

Head Office 99 Seorin-dong, Jongno-gu, Seoul 110-110, Korea
Tel. 82-2-2121-5114 Fax. 82-2-2121-7001

SK Institute of Technology 140-1 Woncheon-dong, Yuseong-gu, Taejeon, Korea
Tel. 82-42-866-7624 Fax. 82-42-866-7603

Online www.skglobalchemical.com
www.skchem.com

ISO 9001 Certified

