

RANDOM PP R931Y

YUPLENE R931Y는 시이트용으로 만들어진 랜덤 폴리프로필렌입니다. YUPLENE R931Y는 탁월한 투명도 및 충격강도의 제품이며 가공성이 우수한 제품으로서 고투명 고 내충격성 시이트 제품용으로 사용될 수 있습니다. YUPLENE R931Y는 모든 음식물 접촉에 대한 FDA 규정 21 CFR 177.1520 을 만족합니다

용도

시트 / 고투명 시이트

특성

고투명, 고풍택, 내충격성

Specification

	측정값	단위	시험방법
밀도	0.905	g/cm ³	ASTM D1238
용융지수	3.5	g/10min	ASTM D1238
Izod 충격강도(Notched, 23°C)	10.0	kg·cm/cm	ASTM D256
연화점(Vicat)	135	°C	ASTM D1525
인장항복강도	310	kg/cm ²	ASTM D638
파단신율	>500	%	ASTM D638
굴곡탄성율	13000	kg/cm ²	ASTM D790
표면경도(Rockwell)	88	R Scale	ASTM D785
열변형온도	88	°C	ASTM D648
Spiral Flow	600	mm	SK Method
가열시 노화시간	360	hr	ASTM D3012