

RANDOM PP RX3700

物理特性

	质量指示	单位	实验方法
熔融指数	18	g/10min	ASTM D1238
维卡软化点	125	°C	ASTM D1525
拉伸强度(屈服点)	250	kg/cm ²	ASTM D638
伸长率	>500	%	ASTM D638
IZOD 耐冲击强 (Notched, 23°C)	16	kg·cm/cm	ASTM D256
Oven Aging Time	360	hr	ASTM D3012
热变形温度	80	°C	ASTM D648
弯曲弹性率	10,000	kg/cm ²	ASTM D790
硬度(Rockwell)	72	R Scale	ASTM D785
流动性	>800	mm	SK Method
雾度	<10	%	ASTM D1003

注意：以上数据为典型值，并不指示特定的规格。