

Delrin® 577 BK000

ACETAL RESIN
DuPont Mobility & Materials

Technical Data

产品说明			
20% Glass Filled Medium Viscosity Acetal Homopolymer			
总览			
材料状态	• 已商用：当前有效		
UL 黄卡 ¹	• E530507-104597291		
搜索 UL 黄卡	• DuPont Mobility & Materials • Delrin®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量		
添加剂	• 脱模		
RoHS 合规性	• 联系制造商		
多点数据	• Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403)	• Specific Volume vs Temperature (ISO 11403)	• Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
部件标识代码 (ISO 11469)	• >POM-GF20<		
树脂 ID (ISO 1043)	• POM-GF20		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.56 g/cm³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (190°C/2.16 kg)	7.0 cm³/10min	ISO 1133
收缩率		ISO 294-4
垂直	1.1 %	
流动	1.7 %	
机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	4800 MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (断裂)	52.0 MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	10 %	ISO 527-2
弯曲模量	4600 MPa	ISO 178
泊松比	0.36	
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	3.0 kJ/m²	
23°C	3.0 kJ/m²	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	164 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	118 °C	ISO 75-2/A
熔融温度 ³	178 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动	5.6E-5 cm/cm/°C	
垂直	9.2E-5 cm/cm/°C	
Annealing Time - Optional	30.0 min/mm	
退火温度	160 °C	
可燃性	额定值 单位制	测试方法
燃烧速率 ⁴ (1.00 mm)	< 80 mm/min	ISO 3795
UL 阻燃等级		UL 94
1.5 mm	HB	IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	HB	
FMVSS 可燃性	B	FMVSS 302



注射	额定值 单位制
干燥温度	80 °C
干燥时间 - 热风干燥机	2.0 到 4.0 hr
建议的最大水分含量	< 0.20 %
加工 (熔体) 温度	210 到 220 °C
Melt Temperature, Optimum	215 °C
模具温度	80 到 100 °C
Mold Temperature, Optimum	90 °C
保压	80.0 到 100 MPa
Drying Recommended	yes
Hold Pressure Time	8.00 s/mm
Maximum Screw Tangential Speed	18 m/min

备注

- ¹ UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ² 一般属性：这些不能被视为规格。
- ³ 10°C/min
- ⁴ FMVSS 302



购买地点

供应商

DuPont Mobility & Materials
Wilmington, Wilmington USA
电话: 302-999-4592
Web: <http://plastics.dupont.com/>

分销商

CCC Plastics
电话: 800-461-1638
Web: <https://www.ccc-group.com/>
供货地区: Canada

Distrupol Ltd

Distrupol Ltd is a Pan European distribution company. Contact Distrupol Ltd for availability of individual products by country.

电话: 08452003040
Web: <http://www.distrupol.com/>
供货地区: Denmark, Finland, Ireland, Norway, Sweden, United Kingdom

Formerra

Formerra is a next generation distributor of performance material solutions for the world's leading brand owners and manufacturers. Bringing you commercial and technical expertise, industry know-how, and access to more than 5,000 materials from 40+ premium suppliers faster and easier than ever before.

电话: 1.888.502.0951 (USA); +86-21-60284936 (China)
Web: <https://www.formerra.com>
供货地区: Global

