

PP(聚丙烯) AP7885/埃克森美孚

产品说明：

洗衣机，冰箱，吸尘器，汽车内饰件。嵌段共聚。

总体描述

材料状态 流通正常

特性 · 高抗冲 · 嵌段共聚物

用途 · 汽车内部装备 · 洗衣机 · 家电 · 汽车应用 · 冰箱 · 小家电

加工方法 · 注塑

形态 粒子

物性数据来源 暂无来源

物理性能	测试条件	属性值	单位	测试方法
密度		0.90	g/cm ³	ASTM D792
熔指	230°C/2.16kg	30	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	测试条件	属性值	单位	测试方法
拉伸强度	2 in/min,50mm/min	26	MPa	ASTM D638
弯曲模量	1% secant,1.3mm/min	1270	MPa	ASTM D790A
屈服伸长率	2in/min,50mm/min	5	%	无
冲击性能	测试条件	属性值	单位	测试方法
冲击强度	-29°C(-20°F)	19	J	ASTM D5420
悬臂梁冲击强度	@23°C	78	J/m	ASTM D256A
注射		属性值	单位	
典型加工温度		200-230	°C	