

# PP(聚丙烯) 1304E1/埃克森美孚

产品说明：

## 总体描述

材料状态	流通正常
特性	· 高光泽 · 中流动 · 高刚性
用途	· 家庭日用品 · 容器 · 塑料盖
加工方法	· 注塑
形态	粒子
物性数据来源	暂无来源

物理性能	测试条件	属性值	单位	测试方法
熔指	230°C, 2.16kg	11	g/10 min	ASTM D-1238L
机械性能	测试条件	属性值	单位	测试方法
拉伸模量	1% sec	1450	MPa	ASTM D638
屈服伸长率		10	%	ASTM D638
弯曲模量		1520	MPa	ASTM D790
拉伸强度	屈服	34	MPa	ASTM D638
冲击性能	测试条件	属性值	单位	测试方法
缺口冲击强度	23°C	25	J/m	ASTM D256
硬度	测试条件	属性值	单位	测试方法
洛氏硬度	R Scale	95	无	ASTM D785
热性能	测试条件	属性值	单位	测试方法
维卡软化点	9.81N	152	°C	ASTM D1525